

Article: CALACATA GOLD L 59,6X59,6(A)

Codes: 100325590

Absorption d'eau: BIIa - Grès (3% &lt; E &lt;= 6 %)

Sistema DAP<sup>®</sup>  
Declaración Ambiental de  
Productos de Construcción

### CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

UNE-EN ISO 10545-2

Épaisseur	8.5 MM	+/-5%*
Largeur	596 MM	
Longueur	596 MM	
Déviation de la longueur et de la largeur	Moins de 0.15%	+/-0.3%*
Déviation de la rectitude de côtes	Moins de 0.15%	+/-0.3%*
Déviation de l'orthogonalité	Moins de 0.15%	+/-0.3%*
Planéité de surface (courbure latérale)	Moins de 0.15%	+/-0.4%*

\*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11

Force de rupture	2265.0 N	UNE EN ISO 10545:4 2019*
Module de rupture	48.15 N/MM2	UNE EN ISO 10545:4 2019*
Résistance à l'abrasion	PEI 4 / 1500v	
Résistance au craquellement	Resistez à trois cycles	
Qb-upec (u)	3	
Qb-upec (p)	3	
Qb-upec (e)	3	
Qb-upec (c)	2	

\*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

### CARACTÉRISTIQUES HYGIÉNIQUES

UNE-EN ISO 10545-13-14:1995

Résistance à l'attaque chimique	Nettoyage de piscine produite de classe A (sans attaque). Acides et bases minimum de classe B	B Min.*
Résistance aux taches	Se nettoie à l'eau. Classe 5	3 Min.*

\*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

### SLIP RECOUVREMENT

EN 16165: 2022 / ANSI 137

Coefficient dynamique de frottement	0.37 (tono 4) ID 3237	
Rés. glissement (pendule-humide)	CL0	

\*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

Certifications du système



Il est recommandé de lire la fiche d'instructions sur la pose et l'entretien éditée para PORCELANOSA GRUPO.

Ne pas utiliser d'agent nettoyants qui contiennent de l'acide fluorhydrique.

On conseille de poser les carreaux avec un joint d'au moins 1,5 mm. Ne jamais poser "bord à bord" o sans joint.

On conseille de poser des grands formats avec de mortiers-colle adjuvantés en utilisant la technique de double encollage.

Les mosaïques doivent être rejointés.

Ce document est purement commerciale et ne pas être utilisé dans toute procédure judiciaire ou administrative ou avis d'expert ou preuve documentaire, sans l'autorisation de PORCELANOSA S.A.

## PACKING

Unités de vente par boîte	1.776073 M2/BOÎTE
Unités de vente par pallet	56.834328 M2/PAL
Unités de vente par unité	0.355215 M2/PIÈCE

## CADRE D'UTILISATION

Code technique-1	4 - Utilisation sol avec passage moyen
------------------	--

## LIEUX D'UTILISATION RECOMMANDÉS

### Logement unifamilial

Locaux intérieurs - secs : pièce, chambre ou autre enceinte sans accès direct à l'extérieur.

### Logement collectif

Locaux intérieurs - résidentiels - secs : entrée, salon, salle à manger, bureau professionnel avec réception des clients

Locaux intérieurs - Logement - Sec : Chambres à coucher, bureau personnel, débarras, vestiaire

### Divers

Revêtement de façades collées ou mixtes

Revêtement de façade avec ancrages mécaniques

Plans de travail de cuisine, bars, restaurants

Comptoirs de salles de bains publiques

### Certifications du système



Il est recommandé de lire la fiche d'instructions sur la pose et l'entretien éditée para PORCELANOSA GRUPO.

Ne pas utiliser d'agent nettoyants qui contiennent de l'acide fluorhydrique.

On conseille de poser les carreaux avec un joint d'au moins 1,5 mm. Ne jamais poser "bord a bord" o sans joint.

On conseille de poser des grands formats avec de mortiers-colle adjuvants en utilisant la technique de double encollage.

Les mosaïques doivent être rejointés.

Ce document est purement commerciale et ne pas être utilisé dans toute procédure judiciaire ou administrative ou avis d'expert ou preuve documentaire, sans l'autorisation de PORCELANOSA S.A.