

Article: DIAMOND 3D ROBLE 59,6X150(A)

Codes: 100337348

Absorption d'eau: BIII - Revestimiento (10%≤E≤20%)



## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

 UNE-EN ISO 10545-2

Épaisseur	12.5 MM	+/-5%*
Déviation de la longueur et de la largeur	Moins de 0.15%	+/-0.3%*
Déviation de la rectitude de côtes	Moins de 0.15%	+/-0.3%*
Déviation de l'orthogonalité	Moins de 0.15%	+/-0.3%*
Planéité de surface (courbure latérale)	Moins de 0.15%	+/-0.4%*

\*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

 UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11

Force de rupture	>600 N	>600N*
Module de rupture	>15 N/MM2	>=12N/mm2*
Resistance au craquellement	Resistez à trois cycles	

\*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

## CARACTÉRISTIQUES HYGIÉNIQUES

 UNE-EN ISO 10545-13-14:1995

Resistance à l'attaque chimique	Nettoyage de piscine produite de classe A (sans attaque). Acides et bases minimum de classe B	B Min.*
Résistance aux taches	Se nettoie à l'eau. Classe 5	3 Min.*

\*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

## PACKING

Unités de vente par boîte	2.681924 M2/BOÎTE	
Unités de vente par pallet	48.274629 M2/PAL	
Unités de vente par unité	0.893975 M2/PIÈCE	

## CADRE D'UTILISATION

Code technique-1	1 - Utilisation mural	
------------------	-----------------------	--

Certifications du système



Il est recommandé de lire la fiche d'instructions sur la pose et l'entretien éditée par PORCELANOSA GRUPO.

Ne pas utiliser d'agent nettoyants qui contiennent de l'acide fluorhydrique.

On conseille de poser les carreaux avec un joint d'au moins 1,5 mm. Ne jamais poser "bord à bord" o sans joint.

On conseille de poser des grands formats avec de mortiers-colle adjuvantés en utilisant la technique de double encollage.

Les mosaïques doivent être rejointés.

Ce document est purement commerciale et ne pas être utilisé dans toute procédure judiciaire ou administrative ou avis d'expert ou preuve documentaire, sans l'autorisation de PORCELANOSA S.A.